

الوصف العام:

الوصف :

- دهان إيبوكسي تحضيري (برايمر) خالي من المذيبات مصمم خصيصًا للأسطح الخرسانية، يتميز بلزوجة منخفضة ويمنح التصاقًا عاليًا للأسطح المسامية، مما يجعله مناسبًا كأساس لأنظمة الطلاء والدهانات الصناعية.

الاستخدامات :

- برايمر للأسطح الخرسانية قبل تطبيق أنظمة الدهانات الإيبوكسية أو البولي يوريثان.
- معالجة أولية للأسطح المسامية.
- حماية الأسطح الخرسانية في المخازن والأرضيات الصناعية.
- برايمر لجوانب الفواصل.

كيفية الاستخدام:

1. إعداد السطح :

- التأكد من أن السطح خالٍ من الأتربة، الزيوت، الدهون، أو أي مواد تعيق الالتصاق.
- إزالة الطبقات السطحية غير الثابتة باستخدام السنفرة أو السفع الرملي.
- يجب أن تكون الخرسانة معالجة لمدة لا تقل عن 28 يومًا.
- نسبة الرطوبة لا تزيد عن 4%.

2. الخلط :

- خلط المركبين (أ + ب) جيدًا باستخدام خلاط ميكانيكي بسرعة منخفضة.
- للكمية الصغيرة، يمكن الخلط يدويًا.

3. التطبيق :

- يمكن التطبيق باستخدام الرولة، الفرشاة، أو الرش الهوائي.
- تنظيف الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بمذيب مناسب (مثل إيجي سولف 1).

المواصفات الفنية :

الخاصية	القيمة
اللون	شفاف
الكثافة	0.05 ± 1.05 كجم/لتر
نسبة الخلط	2:1 (أ : ب) بالوزن
زمن التشغيل	30 دقيقة (يتناقص مع ارتفاع درجة الحرارة)
الجفاف الابتدائي	8 ساعات
الجفاف النهائي	24 ساعة
التصلب التام	7 أيام
وقت تطبيق الوجه التالي	18 - 24 ساعة
أقل درجة حرارة للتطبيق	10°C
معدل الاستهلاك	5 - 7 م ² /كجم حسب طبيعة السطح
المخفف المقترح	كيم سولف 4

الصحة والسلامة :

- الاستخدام يكون في أماكن جيدة التهوية.
- ضرورة ارتداء القفازات والنظارات الواقية.
- يمنع التدخين أو الأكل أثناء الاستخدام.
- في حال تلامس المنتج مع العين، يجب غسلها جيدًا واستشارة الطبيب.

التخزين والصلاحية :

- يُخزن في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق.
- مدة الصلاحية: سنتان من تاريخ الإنتاج في ظروف تخزين مناسبة.

العبوات :

- 1 كجم - 3 كجم (عبوتين - مركبين أ + ب)

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.