

الوصف العام :

بولي يوريثان أليفاتي :

- يتميز بمرونة ممتازة وخواص عالية في الالتصاق.
- مقاومة كيميائية وفيزيائية ممتازة، بالإضافة إلى مقاومة التآكل.
- يوفر لمعة وثبات لون ممتازين.

الاستخدامات :

- دهان نهائي لأسطح الحديد الكربوني
- يوفر حماية قوية وأداء عالي، مثالي لدهانات هياكل التوبييسات، الشاحنات، معدات الطرق، والهياكل المعدنية الكبيرة.
- يمكن تطبيقه فوق دهانات موجودة بحالة جيدة دون مشاكل.

كيفية الاستخدام :

الخاصية	القيمة
اللون واللمعة	جميع الألوان / لامع
الكثافة	1.15 جم/مل ± 0.03
نسبة المواد الصلبة بالحجم	3 ± 57%
نقطة الوميض	< 45°م
نسبة الخلط (بالحجم)	15 : 85
مدة الصلاحية بعد الخلط	3 ساعات

كيفية الاستخدام:

درجة الحرارة	أقل وقت بين الطبقات	جفاف سطحي	جفاف تام
10°C	ساعة 16	ساعات 3	دقيقة 35
20°C	ساعة 12	ساعة 2.5	دقيقة 25
30°C	ساعة 8	ساعة 2	20 دقيقة

- ملحوظة: لا يوجد أقصى وقت لإعادة الدهان المذكور.

التخزين:

- يُخزن في عبوات محكمة الغلق.
- في مكان جاف وبارد وجيد التهوية.
- بعيد عن الشرر ومصادر الحرارة أو الاشتعال.

التعبئة والصلاحية:

- الأحجام المتوفرة: 20 لتر - 18 لتر - 5 لتر
- مدة الصلاحية: سنتان من تاريخ الإنتاج

الصحة والسلامة :

- اتباع تعليمات السلامة المحلية والدولية أثناء التطبيق.
- التطبيق يكون في مكان جيد التهوية، وتجنب ملامسة الجلد أو العين.

في حالة الملامسة:

- الجلد: اغسله بالماء والصابون فورًا.
- العين: اغسله بمياه وفيرة واطلب مساعدة طبية فورية.
- يحتوي المنتج على مواد قابلة للاشتعال، يُبعد عن الشرر والنيران.
- ممنوع التدخين أثناء الاستخدام.

إخلاء المسؤولية :

المعلومات الواردة هنا مبنية على خبرات معملية وعملية وهي أفضل ما لدينا. وبما أن ظروف الاستخدام خارج نطاق سيطرتنا، فإن الضمان يقتصر على جودة المنتج نفسه. نحتفظ بحق تعديل البيانات دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تُلغي أي مواصفات سابقة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني - مايو 2025.